Acoutech GmbH
Sonnenhofstr. 14 · CH-8853 Lachen · Tel. 055 211 01 40 · Fax 055 211 01 46
www.acoutech.ch info@acoutech.ch

Rollkork einseitig poliert

Naturpresskork für die Verwendung als Steckwand-Basisbelag sowie
unter Fertigparkett, Laminat, Korkfertigparkett, Spanplatten, Trockenestrichen;
als Vibrations-Trennschicht und als druckbelastete Trennlage unter Lagerhölzern, Leichtbau-Trennwänden

Material
Naturpresskork, dauerelastisch, formstabil, verrottungsfest, wärme- und tritt-schalldämmend, feuchtigkeitsregulierend, antistatisch

Volumengewicht
200-210 kg/m3

Granulatgrösse
1 – 3 mm

Materialstärken
2 – 6 mm; ab Lager lieferbar: 4 mm

Shorehärte A
45-55

Zugfestigkeit
5-8 kgs/cm2

Wiedererholvermögen (%)
75

Trittschall-Verbesserung

3 mm	∆Lw = 18 dB	4 mm	∆Lw = 19 dB

Verhalten bei Feuchtigkeit
schwillt und desintegriert **nicht**, weder bei konstanter noch bei teilweiser Feuchtigkeit. Desintegriert nach 3 h in kochendem Wasser nicht.

Verarbeitung:
vollflächige Verklebung mit geeignetem, handelsüblichem Klebstoff beim Einsatz als Steckwand-Basisbelag;
vollflächige Verklebung unter abgesperrtem Riemenparkett;
schwimmende Verlegung unter Fertigparkett, Laminat, Korkfertigparkett

wenn an Wand und Decke eingesetzt, **eignet sich die polierte Rollkork-Oberfläche hervorragend für das Uebertapezieren**, z.B. mit einer Glasgewebe-Tapete, die anschliessend 1-2 x mit Dispersionsfarbe überstrichen wird.