

Caractéristiques techniques: Vibrasto 15

Définition	Vibrasto 15
Pose	tendu
Absorbant / épaisseur	ouate noire ou grise / 3 mm feutre absorbant AF2 / 10 mm
Surface / couleurs	Aeria* Maille Ronde / 30 coloris
Caractéristiques physiques	
– Poids	revêtement : 0,51 kg / m ² feutre absorbant AF2 10 mm : 0,5 kg / m ²
– Épaisseur totale / encombrement	15 mm +0 / -1
– Largeur (laize)	1 520 +10 / -10
– Longueur	
– Formabilité (longueur ou largeur)	+3 % – 0 %
– Réflexion à la lumière (coloris nacre MR 640)	81 %
Robustesse	
Caractéristiques techniques	
– Résistance à l'abrasion (NF EN 12947-2, nombre frottements)	> 30 000
– Effilochage	non
– Variations dimensionnelles (dans des conditions normales de T et HR)	< 0,1 %
– Solidité lumière (ISO 105-B02 – échelle de 1 à 8)	≥ 5
– Caractère antistatique (EN 1149-1)	7.10 ¹⁰ Ω
– Hydrophobie et oléophobie AATCC118 et AATCC193 (échelle de 1 à 8)	≥ 5
– Conditions d'exposition normales	humidité relative comprise entre 30% et 75% et température comprise entre 10°C et 30°C
– Conditions d'exposition exceptionnelles	humidité relative comprise entre 20% et 90% et température comprise entre 10°C et 30°C
Sécurité et hygiène	
Classement de réaction au feu	
– Europe EN	Produit complet : B-s2, d0
– États-Unis ASTM	Class A
Environnement	
Développement micro-organismes	la nature des composants s'oppose au développement des acariens et micro-organismes
Démarche HQE® (norme EN 15804)	FDES certifiées AFNOR
Émissions de COV et formaldéhyde (ISO 16 000) Étiquetage sanitaire français / selon le protocole allemand AgBB	A+ / conforme
Contribution à la certification LEED / BREEAM – déclaration environnementale – émissions dans l'air – acoustique	crédit 4 points
Impact sur le changement climatique	7,77 kg CO ₂ eq /m ²
Entretien	
Méthode	aspirateur tous les un à cinq ans, selon conditions d'utilisation** démontable

* brevet international Texaa®, Aeria textile transonore / ** voir fiches d'entretien

Caractéristiques techniques: Vibrasto 30

Définition	Vibrasto 30
Pose	tendu
Absorbant / épaisseur	ouate noire ou grise / 3 mm panneau RI (voile noir) / 25 mm
Surface / couleurs	Aeria* Maille Ronde / 30 coloris
Caractéristiques physiques	
– Poids	revêtement : 0,51 kg / m ² panneau RI 25 mm : 1,6 kg / m ²
– Épaisseur totale / encombrement	30 mm +0 / -1
– Largeur (laize)	1 520 +10 / -10
– Longueur	selon besoin et contraintes d'emballage
– Formabilité (longueur ou largeur)	+3 % – 0 %
– Réflexion à la lumière (coloris nacre MR 640)	81 %
Robustesse	
Caractéristiques techniques	
– Résistance à l'abrasion (NF EN 12947-2, nombre frottements)	> 30 000
– Effilochage	non
– Variations dimensionnelles (dans des conditions normales de T et HR)	< 0,1 %
– Solidité lumière (ISO 105-B02 – échelle de 1 à 8)	≥ 5
– Caractère antistatique (EN 1149-1)	7.10 ¹⁰ Ω
– Hydrophobie et oléophobie AATCC118 et AATCC193 (échelle de 1 à 8)	≥ 5
– Conditions d'exposition normales	humidité relative comprise entre 30% et 75% et température comprise entre 10°C et 30°C
– Conditions d'exposition exceptionnelles	humidité relative comprise entre 20% et 90% et température comprise entre 10°C et 30°C
Sécurité et hygiène	
Classement de réaction au feu	
– Europe EN	revêtement : B-s1, d0 panneau RI 25 mm : A2-s1, d0
– États-Unis ASTM	Class A
Environnement	
Développement micro-organismes	la nature des composants s'oppose au développement des acariens et micro-organismes
Démarche HQE® (norme EN 15804)	FDES certifiées AFNOR
Émissions de COV et formaldéhyde (ISO 16000) Étiquetage sanitaire français / selon le protocole allemand AgBB (mai 2020)	A+ / conforme
Contribution à la certification LEED / BREEAM – déclaration environnementale – émissions dans l'air – acoustique	crédit 4 points
Impact sur le changement climatique	5,94 kg CO ₂ eq / m ²
Part de composants recyclés	≥ 66 %
Entretien	
Méthode	aspirateur tous les un à cinq ans, selon conditions d'utilisation** démontable

* brevet international **Texaa®**, **Aeria** textile transonore / ** voir fiches d'entretien

Caractéristiques techniques: Vibrasto 55

Définition	Vibrasto 55
Pose	tendu
Absorbant / épaisseur	ouate noire ou grise / 3 mm 2 panneau RI (voile noir) / 50 mm
Surface / couleurs	Aeria* Maille Ronde / 30 coloris
Caractéristiques physiques	
– Poids	revêtement : 0,51 kg / m ² panneau RI 25 mm : 1,6 kg / m ²
– Épaisseur totale / encombrement	55 mm +0 / -1
– Largeur (laize)	1 520 +10 / -10
– Longueur	
– Formabilité (longueur ou largeur)	+3 % – 0 %
– Réflexion à la lumière (coloris nacre MR 640)	81 %
Robustesse	
Caractéristiques techniques	
– Résistance à l'abrasion (EN 530 - nombre frottements)	> 30 000
– Effilochage	non
– Variations dimensionnelles (dans des conditions normales de T et HR)	< 0,1 %
– Solidité lumière (ISO 105-B02 – échelle de 1 à 8)	≥ 5
– Caractère antistatique (EN 1149-1)	7.10 ¹⁰ Ω
– Hydrophobie et oléophobie AATCC 118 et AATCC 193 (échelle de 1 à 8)	≥ 5
– Conditions d'exposition normales	humidité relative comprise entre 30% et 75% et température comprise entre 10°C et 30°C
– Conditions d'exposition exceptionnelles	humidité relative comprise entre 20% et 90% et température comprise entre 10°C et 30°C
Sécurité et hygiène	
Classement de réaction au feu	
– Europe EN	revêtement : B-s1, d0 panneau RI 25 mm : A2-s1, d0
– États-Unis ASTM	Class A
Environnement	
Développement micro-organismes	la nature des composants s'oppose au développement des acariens et micro-organismes
Démarche HQE* (norme EN 15804)	FDES certifiées AFNOR
Émissions de COV et formaldéhyde (ISO 16 000) Étiquetage sanitaire français / selon le protocole allemand AgBB (mai 2020)	A+ / conforme
Contribution à la certification LEED / BREEAM – déclaration environnementale – émissions dans l'air – acoustique	crédit 4 points
Impact sur le changement climatique	8,1 kg CO ₂ eq / m ²
Entretien	
Méthode	aspirateur tous les un à cinq ans, selon conditions d'utilisation** démontable

* brevet international Texaa®, Aeria textile transonore / ** voir fiches d'entretien